



VO - Yanmaz Polyamide Spiral Borular						
Anma Çapı	Siyah Kod	İç Çap mm.	Dış Çap mm.	Ambalaj Miktarı	Minimum Sipariş Miktarı	
6,5	OSPA V0 7	6,5	10	100	1000	
8,5	OSPA V0 8,5	8,5	12	100	1000	
9	OSPA V0 9	10	13	100	1000	
11	OSPA V0 11	12	15,8	50	1000	
13,5	OSPA V0 13,5	14,2	18,4	50	1000	
16	OSPA V0 16	16,5	21,2	50	1000	
19	OSPA V0 19	19	24	50	1000	
21	OSPA V0 21	23,5	28,4	50	1000	
26	OSPA V0 26	26	34	50	1000	
29	OSPA V0 29	29	34,5	25	1000	
36	OSPA V0 36	36	42,5	25	500	
48	OSPA V0 48	48	54,5	25	500	



UV Dayanımlı Polyamide Spiral Borular						
Anma Çapı	Siyah Kod	İç Çap mm.	Dış Çap mm.	Ambalaj Miktarı	Minimum Sipariş Miktarı	
6,5	OSUV 07	6,5	10	100	1000	
8,5	OSUV 08,5	8,5	12	100	1000	
9	OSUV 09	10	13	100	1000	
11	OSUV 11	12	15,8	50	1000	
13,5	OSUV 13,5	14,2	18,4	50	1000	
16	OSUV 16	16,5	21,2	50	1000	
19	OSUV 19	19	24	50	1000	
21	OSUV 21	23,5	28,4	50	1000	
26	OSUV 26	26	34	50	1000	
29	OSUV 29	29	34,5	25	1000	
36	OSUV 36	36	42,5	25	500	
48	OSUV 48	48	54,5	25	500	





GES uygulamalarında kullanılan plastikler ciddi hava etkilerine maruz kalabilir. Bu uygulamalar genellikle, plastiklerin görünümüne ve mekanik özelliklerine etki edebilen ultraviyole ışınlarının olumsuz etkisine dayanabilen, hava koşullarına dayanıklı plastik malzemeye ihtiyaç duyar. Projede kullanılan spirallerin UV dirençli özellikte olması gerekmektedir. GES projelerinin olduğu bölgelerdeki ani hava ivi değişikliklerine de (-/+) dikkat edilmesi gerekmektedir. ISO 4892-2 -3. Çevrim tipine göre yapılan 1000 saatlik UV ve ısı yaşlandırma testi yapılmakta üründe Ortadoğu Asya kıtası bölgelerindeki iklim koşullarına göre kıyaslandığında, belirtilen bölgelerde 4 yıllık süre içerisinde ürün renklerinde değişiklik olmadığı ortaya çıkmaktadır.

UV dirençli plastiklerin görünümünde kendiliğinden aşağıdaki gibi bir değişiklik görülmez:

- Plastiğin sararması
- Boyalı plastiklerin sızdırması
- Plastik yüzeyinin beyazlaşması
- Gerilim çatlağı oluşumu

GRAYSCALE TABLOSU



Aynı zamanda mekanik özelliklerde aşağıdaki gibi değişiklikler olmaz:

- Kırılganlık gelişimi
- Dayanım, esneklik ve sertlik azalması
- Gerilim çatlağı oluşumu

Gray scale for determining color differences